

fonosphera PV50

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ FISICHE	VALORI	PROPRIETÀ FISICHE	VALORI
Spessore	9 mm.	Conduttività termica	0,038 W/M°K
Densità	0,033 g/cm ³ (300 g/m)	Rigidità dinamica	20 MN/m ³

Test comparativo isolamento rumore tra locali sovrapposti con PV50

